

[フェライト系ステンレス鋼]

下村 鋼種記号	化学成分 (wt%)									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Pb	Te	他
SF20F	≦0.050	≦1.00	≦2.00	≦0.050	≧0.15	19.00 - 21.00	1.50 - 2.50	—	0.010 - 0.070	特殊元素 添加
SF20T	≦0.050	≦1.00	≦2.00	≦0.050	≧0.15	19.00 - 21.00	1.50 - 2.50	0.10 - 0.30	0.010 - 0.070	—
SF18T-M	≦0.030	≦0.50	0.10 - 0.50	≦0.050	≧0.20	18.00 - 20.00	—	0.10 - 0.30	0.010 - 0.070	—
SUS430F	≦0.12	≦1.00	≦1.25	≦0.060	≧0.15	16.00 - 18.00	≦0.60	—	—	—
SUS430	≦0.12	≦0.75	≦1.00	≦0.040	≦0.030	16.00 - 18.00	—	—	—	—