

【その他のステンレス鋼】

下村 鋼種記号	化学成分 (wt%)									
	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	他
SUS630 SUS630-S	≦0.07	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	3.00 - 5.00	3.00 - 5.00	15.00 - 17.00	—	Nb 0.15 -0.45
SUS329J1	≦0.08	≦1.00	≦1.50	≦0.040	≦0.030	—	3.00 - 6.00	23.00 - 28.00	1.00 - 3.00	—